

# ASPHALT BINDER

**CMT-12**

REVISADO EL 19/12

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS**

Asphalt Binder de SportMaster es una emulsión de asfalto aniónica.

**USOS**

Aplicación en superficies de pista de asfalto oxidado viejas antes de la aplicación de TrackMaster para lograr una mejor adhesión del recubrimiento.

**COLOR**

Disponible en negro.

Características químicas	
	% de peso (mínimo)
Emulsión de asfalto (63,8 % no volátil)	100

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25 °C (77 °F)	8,55 ± 0,5 libras.
% De material no volátil	63,90 ± 3 lb.
Olor	Asfalto
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Tiempo de almacenamiento	Un año
Colores	Negro

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento.

**PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA**

Diluya 1 parte de Asphalt Binder en 5 partes de agua. Mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.

**APLICACIÓN**

El Asphalt Binder se puede aplicar con cepillo o se puede rociar sobre la superficie.

**IMPORTANTE**

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Revuelva antes de usar.

**TIEMPO DE SECADO**

30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.

**COBERTURA**

0,02 a 0,04 galones por yarda cuadrada. Los cálculos de rendimiento se basan en galones de Asphalt Binder sin diluir.

**PRECAUCIONES**

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

**GARANTÍA**

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster  
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.  
P.O. Box 2277  
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994  
FAX: 1-419-626-5477  
www.sportmaster.net