

LEVELMASTER WITH SAND

CMT-31

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

LevelMaster with Sand es una emulsión de revestimiento de asfalto diseñada para mezclar in situ con arena de sílice y agua. LevelMaster with Sand reduce la porosidad de la superficie permitiendo la aplicación de una superficie de juego de color uniforme y de gran profundidad.

USOS

LevelMaster with Sand se aplica a superficies de asfalto nuevas o no recubiertas como preparación para los sistemas de acabado de color SportMaster.

COLOR

Negro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. El asfalto nuevo debe curarse entre 14 y 30 días antes de la aplicación. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Para usar como recubrimiento: use el siguiente diseño de mezcla para producir una mezcla lisa y fluida (basada en 10 galones de LevelMaster with Sand para facilitar el cálculo):

LevelMaster with Sand..... 10 galones
Agua..... 3 galones

Para uso como material de parcheo: LevelMaster with Sand puede modificarse con el siguiente diseño de mezcla para aplicaciones de hasta 1/4" de elevación:

LevelMaster with Sand..... 10 galones
Arena (malla de 20-40) 80 - 120 libras
Cemento Portland 8 libras

Siempre mezcle bien el cemento con una pequeña cantidad de agua antes de agregarlo a la mezcla de parcheo.

Agua..... 1 - 3 galones
Asphalt Binder..... 1 galón

APLICACIÓN

Aplique LevelMaster with Sand con una rasqueta de goma suave. Aplique capas sucesivas en direcciones cruzadas. Raspe todos los puntos ásperos y las crestas antes de aplicar la capa siguiente.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben

ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25 °C (77 °F)	11,87 ± 0,5 libras.
Olor	Asfalto
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno

COBERTURA

Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin diluir de LevelMaster with Sand y varían según la textura de la superficie y la porosidad. Las tasas de cobertura, por lo general, promedian alrededor de 0,13 galones por yarda cuadrada.

TIEMPO DE SECADO

30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado. Permita al menos 6 horas de tiempo de curado antes de aplicar una segunda capa de LevelMaster.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o

LEVELMASTER WITH SAND

CMT-31

REVISADO EL 19/12

cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net