

NEUTRAL CONCENTRATE WITH SAND

CMT-40

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

SportMaster Neutral Concentrate with Sand es un recubrimiento de emulsión 100 % acrílica formulado para canchas de tenis y otras superficies de pavimento deportivo y recreativo. Neutral Concentrate with Sand está diseñado para mezclarse con dispersiones de pigmentos SportMaster ColorPlus para lograr el color deseado.

USOS

Canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas de pickleball y otras superficies de pavimento multipropósito.

COLOR

Neutral. El color deseado se logra mezclando la dispersión de pigmento ColorPlus con Neutral Concentrate.

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón	8,8 ± 0,5
Olor	Amoniaco leve
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad y los restos de la superficie del pavimento. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.

Las superficies de asfalto nuevas deben curarse durante 14-30 días antes de la aplicación. Se recomienda que cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba una o más capas de Acrylic Resurfacer (Ficha técnica CMT-3) según lo requiera su rugosidad y porosidad para proporcionar una capa base lisa y densa para la aplicación de recubrimientos de color.

Las superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion Promoter de SportMaster (Boletín técnico CMT-21).

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Mezcle en el siguiente orden para un tambor de 55 galones de Neutral Concentrate with Sand:

Neutral Concentrate with Sand..... 55 galones
ColorPlus..... 4 galones
Agua..... 20-25 galones

Mezcle en el siguiente orden para un barril de 30 galones de Neutral Concentrate with Sand:

Neutral Concentrate 30 galones
ColorPlus..... 2 galones
Agua..... 12-13 galones

NOTA

Mezcle bien para asegurar la dispersión completa de ColorPlus.

APLICACIÓN

Aplique el recubrimiento mixto con una rasqueta de goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

COBERTURA

Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin diluir de Neutral Concentrate with Sand y varían según la textura y la porosidad de la superficie dentro de los límites que se indican a continuación:

0,07 a 0,09 galones por yarda cuadrada por capa.

TIEMPO DE SECADO

Neutral Concentrate with Sand se seca en 30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado. Deje que cada capa se seque completamente antes de aplicar capas sucesivas. Una temperatura ambiente baja o una temperatura superficial baja y una humedad alta aumentan el tiempo de secado. Permita que la superficie recubierta se cure por 48 horas antes de utilizarse.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y

NEUTRAL CONCENTRATE WITH SAND

CMT-40

REVISADO EL 19/12

otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net