

TRACKMASTER PRO-LOCK

CMT-56

REVISADO EL 19/12

USOS

Pistas para correr, senderos para caminar y otras aplicaciones deportivas y recreativas similares.

COLOR

Blanco, transparente al secar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asfalto: las superficies de asfalto nuevas deben curarse al menos por 14 días, se recomiendan 30 días, antes de la aplicación. Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de aplicar el recubrimiento.

Concreto: las superficies nuevas de concreto deben curarse 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido fosfórico o muriático y enjuague bien con agua para crear un enlace químico ideal. Permita que la superficie se seque por completo antes de la aplicación de productos de reparación de superficies o recubrimientos.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Diluya 2 partes de material TrackMaster Pro-Lock en 1 parte de agua y mezcle bien para asegurar una mezcla completa y homogénea.

APLICACIÓN

Aplique TrackMaster Pro-Lock por método de pulverización, utilizando un sistema de bombeo de doble diafragma (puntas de pulverización 80/30 u 80/40 y varilla de pulverización). Asegúrese de que todos los gránulos de goma estén recubiertos de manera uniforme y completa para garantizar la encapsulación de las capas de goma. La proporción promedio de aglutinante TrackMaster Pro-Lock a goma debe ser de 1 galón de aglutinante concentrado/ sin diluir para 18 libras de gránulos de goma de 1 a 4 mm.

Pista negra: 3/8" de espesor o 9,5 mm [10,5 lb/sy de gránulos de goma y 0,60 gal/sy de Pro-Lock]

Pista negra: 1/2" de espesor o 12,5 mm [14 lb/sy de gránulos de goma y 0,75 gal/sy de Pro-Lock]

Pista de color: 1/8" de espesor mínimo o 3,2 mm de gránulos de color EPDM (1-3 mm) y 0,21 gal/sy de Pro-Lock]

Se recomiendan como mínimo 3 capas de goma negra y de Pro-Lock. Si está coloreando la pista, el mínimo es de 2 capas de gránulos de goma de color EPDM y de Pro-Lock.

*Se pueden agregar pigmentos Black Dispersion o ColorPlus de SportMaster en la capa final de aglutinante para mejorar la apariencia de la profundidad del negro o del color de la superficie de la pista de carreras, y para aumentar la protección UV del aglutinante. Se pueden añadir hasta 5 galones de Black Dispersion/ColorPlus en

55 galones de TrackMaster Pro-Lock.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Evite dejar los contenedores a pleno sol durante condiciones muy calurosas y retire las cáscaras secas que se hayan formado en la superficie en los barriles o bolsas antes de mezclar y aplicar.

TIEMPO DE SECADO

El recubrimiento es de color blanco cuando está húmedo y transparente al secar. Por lo general, el secado tarda de 5 a 6 horas, dependiendo de la temperatura y de las condiciones climáticas.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net