

ACRYLIC RESURFACER WITH SAND

CMT-33

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Acrylic Resurfacer With Sand de SportMaster es una emulsión 100 % acrílica con arena diseñada para rellenar y alisar superficies de asfalto o concreto en preparación para los sistemas de recubrimiento de color SportMaster.

USOS

Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de pickleball y otras superficies de asfalto u hormigón.

COLOR

Negro.

| Datos del producto | |
|--------------------------|---------------|
| Olor | Amoniaco leve |
| Inflamabilidad | No inflamable |
| Punto de inflamabilidad | Ninguno |
| Tiempo de almacenamiento | Un año |
| Colores | Negro |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asfalto: las superficies de asfalto nuevas deben curarse entre 14 y 30 días antes de la aplicación. Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de la aplicación.

Hormigón: las superficies nuevas de concreto deben curarse durante 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido fosfórico o muriático y enjuague bien con agua. Permita que el concreto se seque por completo antes de aplicar Acrylic Adhesion Promoter.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Parcheo: para parchear y rellenar depresiones, Acrylic Resurfacer With Sand puede modificarse con arena o cemento utilizando el siguiente diseño de mezcla:

Acrylic Resurfacer With Sand..... 10 galones
 Agua..... 3 galones
 Arena 40 libras
 Cemento 1 galón
 (siempre mezcle bien el cemento con una pequeña cantidad de agua antes de agregarlo a la mezcla de parche).

Para aplicar la mezcla de parcheo, necesitará un borde recto o una barra de enrasado (de metal, madera, aluminio, etc.) que sea más ancha que el área de depresión que se va a parchar. Aplique una gran cantidad de material de parche en un extremo de la depresión y use el borde recto para enrasar y alisar el

material a través de la depresión. Rebaje los bordes del material del parche con una llana manual o una escobilla de goma para asegurar un parche liso. Deje secar el parche por 24 horas. Si se producen grietas por contracción cuando el parche se seca, simplemente aplique otra capa de mezcla de parcheo con una escobilla de goma. Esto rellenará y eliminará las grietas por contracción. Una vez que la mezcla de parcheo se haya curado completamente (al menos 24 horas), puede ser necesario lijar o moler para proporcionar un acabado de parcheo liso.

Recubrimiento: cuando aplique el Acrylic Resurfacer With Sand como recubrimiento, use el siguiente diseño de mezcla:

Mezcla de barril..... 55 galones
 Agua..... 22 galones
 Acrylic Resurfacer With Sand..... 30 galones
 Agua..... 12 galones

Aplique Acrylic Resurfacer With Sand como recubrimiento usando una escobilla de goma suave. Dejar secar. Raspe todos los puntos ásperos y las crestas antes de aplicar la capa siguiente. Aplique una o dos capas, dependiendo de la porosidad y condición de la superficie. Se recomiendan dos capas sobre el asfalto nuevo o sin recubrimiento.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO

30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.

COBERTURA

Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin diluir de Acrylic Resurfacer With Sand de SportMaster y varían según la textura y la porosidad de la superficie dentro de los límites que se indican a continuación: cada capa requiere de 0,11 a 0,13 galones por yarda cuadrada.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

ACRYLIC RESURFACER WITH SAND

CMT-33

REVISADO EL 19/12

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar el surgimiento, en relación con el material o equipo suministrado o el trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net