

READY-MIX COLOR

CMT-37

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Ready-Mix Color de SportMaster es una emulsión de recubrimiento 100 % acrílica diseñada para canchas de tenis y otras superficies de pavimentos deportivos y recreativos.

USOS

Canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas de pickleball y otras superficies de asfalto u hormigón de usos múltiples.

COLOR

Disponibles en verde oscuro, verde bosque, verde claro, rojo, beige, azul, marrón (campo mixto), gris y granate.

Datos del producto	
Tipo	Acrílico
Olor	Amoniaco leve
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Colores	Varios disponibles

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas. Las superficies de asfalto nuevas deben curarse durante 14-30 días antes de la aplicación. Se recomienda aplicar Acrylic Resurfacer (Ficha técnica CMT3) según lo requiera la rugosidad de la superficie y la porosidad para proporcionar una base lisa y densa para la aplicación de la textura de color y las capas de acabado.

Las superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. No deben tener un acabado con llana de acero. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico y aplique Adhesion Promoter de SportMaster antes del recubrimiento de color.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Ready-Mix Color está listo para usar. No agregue agua. Revuelva bien antes de la aplicación. Se recomienda utilizar un taladro eléctrico y un mezclador de paletas.

APLICACIÓN

Aplique Ready-Mix Color con una rasqueta de goma suave. Permita que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente capa. Se recomiendan dos capas.

IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben

ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

COBERTURA

Aproximadamente, 0,12 a 0,15 galones por yarda cuadrada por capa.

TIEMPO DE SECADO

Ready-Mix Color se seca en 30 a 60 minutos bajo condiciones óptimas de secado. Espere 48 horas antes de permitir el tránsito peatonal o el juego.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net